

Sadolin Facade - Stærk Murmaling

Til puds og beton



Produktbeskrivelse

SADOLIN FACADE - Stærk Murmaling er en helmat facade- og sokkelmaling af høj kvalitet til maling på puds, beton, letbeton og cementfiberplader mm.

Har gode påføringssegenskaber og god dækkraft, samt ekstra god kulør holdbarhed. Giver en diffusionsåben overflade, der tillader at fugt i murværket kan slippe ud.

Behandling

Underlaget skal være fast og rent, fri for støv, smuds, fedtstoffer, olie og lignende urenheder, samt være gennemført (med ensartet hvidtør overflade). Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens og efterskylles med vand. Begroninger som alger, mos og skimmel behandles med Sadolin Husrens og afrenses fra overfladen. Al løstsiddende materiale afrenses til underlaget er fast og rent. Ujævnheder, huller og revner spartles med egnet cementspartelmasse eller mørtel.

Grunding

Nyt eller ubehandlet puds, beton og murreparationer grundes først med Sadolin Grunder - Puds og Beton. Eventuelle murreparationer pletmales herefter med Sadolin Facade, fortyndet 10 % med vand, inden færdigmaling.

Færdigmaling

Nyt eller ubehandlet puds, beton: SADOLIN FACADE - Stærk Murmaling påføres normalt 2 gange

Ommaling/Tidligere malet: SADOLIN FACADE - Stærk Murmaling påføres normalt 1-2 gange.

Øvrige informationer

Omrør malingen grundigt før og under brug. Undlad at male ved temperaturer under +5 °C eller ved høj luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet på opvarmede flader eller i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør og dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.



TEKNISKE DATA

Anvendelsesområde: Udendørs

Binder: Akryl Dispersion

Glans: Helmat (3)

Rækkeevne: Nymaling 4-6 m²/liter.

Rækkeevne: Ommaling 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Påføring: Pensel, rulle

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/baser: Hvid BW, BM, BC, Black

Emballage: 1, 2,5 og 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 396-003

VOC indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 1 g/l VOC

Rev: Maj 2020



Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.