

One Door And Window Tech

Produktbeskrivelse

One Door and Window Tech er en halvblank, hurtigtørrende maling til overfladebehandling af nye og tidligere malede vinduer og døre, samt andet udendørs træværk. Giver en glat og slidstærk overflade med høj glans- og kulørbestandighed. One Door and Window Tech er klæbefri efter tørring, hvilket gør det muligt at malebehandle 2 gange på samme dag. Anvendes udendørs på træværk. - Indendørs kun på vinduer og yderdøre.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være fri for begroninger. Døre og vinduer må maksimalt indeholde 16% fugt. Begroninger behandles med Nordsjö Husrens og afrens. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affødes med fortynder. Nyt træ/vacuumimpr. træ grundes med Tinova Wood Base Oil og grundmales herefter med Tinova Primer Exterior. - kitning/fugning af huller, ridser og revner udføres med acrylplastkit el. termokit. Færdigmaling: Normalt 2 gange med One Door and Window Tech.

Tidligere malede flader afrens for løstsiddende malinglag, til fast underlag. Vask af tilsmudsede flader foretoges med Maxi 3 Grundrens. Blanke flader matslibes. Grånet og nedbrudt træ slibes til rent og frisk træ. Bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil og pletgrundes med Tinova Primer Exterior. Færdigmaling: Normalt 2 gange med One Door and Window Tech.

Omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egne personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk.



TEKNISKE DATA

Type: Acryldispersion
Anvendelsesområde: Udendørs
Glans: 35 - halvmat
Rækkeevne ved nymaling: 6-8 m²/liter.
Rækkeevne ved ommaling: 8-10m²/liter
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 4 timer
Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Standard Farver/Baser: Base White, Base Medium, Base Clear, Ral 9010, 322 Sc. Light, 337 Black
Emballage størrelse: 1-, 2,5 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-1
VOC Indhold: (kat. A/e): 130 g/l (2010). Indhold: max. 20 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.

Rev. maj 2021